

Air Excel Talos

kinyo | QUALITY FIRST

Caucho offset diseñado con la tecnología ThermaSphere® aplicada a su capa compresible. Diseñado para diferentes aplicaciones y substratos en máquina plana.

INNOVACIÓN

Kinyo, reconocido fabricante mundial de mantillas de caucho, lidera la industria con sus innovadoras tecnologías y presenta un nuevo producto. Nuestro compromiso es seguir desarrollando y suministrando productos innovadores que mejoren la calidad y la vida del caucho en la máquina de imprimir.

TECNOLOGÍA

Capa compresible ThermaSphere®, proceso exclusivo de Kinyo. Esta es la técnica de producción más avanzada y es la próxima generación en la fabricación de mantillas de caucho.

FIABILIDAD

La consistencia y calidad de nuestra nueva capa compresible ThermaSphere® y la mejora en el control de grosor a través de nuestras avanzadas técnicas de pulido proporcionan un resultado excepcional, una rápida recuperación del caucho en máquina, una mejor resistencia a golpes y una menor pérdida de grosor.

VALOR

Las mejoras aportadas por la capa compresible ThermaSphere® se traducen en una vida del caucho excepcionalmente larga, una mejora en el tiempo de producción y una reducción del tiempo de parada de máquina.

ECOLOGÍA

La producción de la capa compresible ThermaSphere® se lleva a cabo sin utilizar solventes, otra innovación de Kinyo.

VENTAJAS

Nuestra capa compresible ThermaSphere® proporciona estabilidad y rápida recuperación, aspectos esenciales en la impresión a alta velocidad.

Superficie pulida y rectificada diseñada para proporcionar excelentes calidades con diferentes substratos.

Fabricado usando nuestro innovador proceso de extrusión que proporciona una excelente consistencia.

Compresibilidad blanda adecuada para su uso con cartón micro canal.

SUPERFICIE

Componente	Para tinta convencional
Superficie	Rectificada y pulida
Rugosidad (Ra)	0.8 µm
Color	Azul

CONSTRUCCIÓN

Capa Compresible	Celda cerrada ThermaSphere®
Grosor nominal	1.95 mm

PROPIEDADES FÍSICAS

Grosor	1.93 - 1.98 mm
Dureza total (Shore A)	80°
Micro dureza (Shore A)	56°
Tensión a la rotura	> 60 N/mm
Elongación a 10 N/mm	< 1.5 %
Compresibilidad	Blanda

Kinyo se reserva el derecho de cambiar dichas especificaciones si fuera necesario

Kinyosha Ibérica, S.L.

Penedés, 42-44 – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

☎ Teléfono : (+34) 93 478 06 32 📠 Fax : (+34) 93 478 08 15

✉ info@kinyoib.com 🌐 www.kinyoib.com

kinyo | QUALITY FIRST



JQA-1237



JQA-EM3060

ISO numbers Japan manufacturing plants